



Työohje

GAMMELDAGS TERASSISUOPA

Perinteinen, liuotinvapaa ja taloudellinen peruskäsittely- ja puhdistusaine ulkona oleville puupinnoille.

Gammeldags Terassisuovalla saat ulkopuupinnoille lisäsuojaa säältä sekä sileän ja miellyttävän tuntuksen käyttöpinnan.

Luonnollisiin ainesosiin perustuvaa Terassisuopaa voidaan käyttää liuotteettomana vaihtoehtona mm. terassilaudoitusten ja muiden ulkopuupintojen suojaamisen puuöljyjen sijasta. Se sopii myös kaikkien puupintojen puhdistamiseen ulkona.

Terassisuopaa on saatavana värittömänä tai valkopigmentoituna. Valkoinen suopa sopii erityisen hyvin, kun toivotaan luonnollista ja hieman vaaleampaa pintaa puulle.




Laimennus

Puhdistus: 1 dl Terassisuopaa + 10 l haaleaa vettä

Peruskäsittely: 2 l Terassisuopaa + 8 l haaleaa vettä

Huomaa, että erityisen kuivan tai vanhan puun käsittely vaatii yleensä useamman käsittelykerran ja enemmän ainetta.

Suopakäsittelyä varten tarvitset:



Muoviämpäri, kuurausharja ja liinoja. Tarvittaessa: Punainen hankauslevy, ja hankauslevyn tuki (jatkovarsi).

Esivalmistelu:

Säilyttääksesi käsittelemättömien harmaantuneiden puulautojen sävyn puhdista laudat ilman hiontaa. Anna kuivua.

Vanha kuiva puu, jossa on paljon halkeamia ja lastuja, on hiottava ennen peruskäsittelyä. Aloita hionta karkeammalla paperilla ja vaihda paperia asteittain, kunnes pääset viimeistelykarkeuteen P100 havupuulle ja P120 lehtipuulle.

Puupintojen puhdistus:

1. Poista kaikki irtonainen lika.
2. Ravista suopapurkkia (erityisesti valkopigmentillistä) ja laimenna suopaliuos ämpäriin laimennusohjeen mukaisesti.
3. Puhdista puupinta suopaliuksella ja kuurausharjalla.
4. Huuhtelee runsaalla vedellä, vältä korkeapainepesureita, jotka voivat vahingoittaa puun kuituja.
5. Kun puu on täysin kuiva, se on valmis käytettäväksi tai käsiteltäväksi.

Puun peruskäsittely:

Peruskäsittely poutasäällä, kun lämpötilan on yli 10 °C.

1. Ravista suopapurkki hyvin (erityisesti valkopigmentillistä) ja laimenna suopaliuos ämpäriin laimennusohjeen mukaisesti.
 2. Levitä suopaliuos puupinnalle kuurausharjalla.
 3. Anna pinnan kuivua, kunnes se tuntuu kuivalta.
 4. Toista kohdat 2–3, kunnes puu ei enää ime enempää.
 5. Pyyhi imeytymätön suopaliuos pois pinnalta liinalla välittömästi viimeisen käyttökerran jälkeen.
 6. Anna kuivua. Kun puupinta on täysin kuiva, on se käyttövalmis.
- n. 24 tunnin kuluttua puupinnan voi haluttaessa kuivakiillottaa sileämmäksi tukeen kiinnitetyllä punaisella hankauslevyllä.

Pinnan hoito ja huolto:

1. Poista kaikki irtonainen lika ja puhdista pinta, katso kohta *Puupintojen puhdistus*.
2. Käsittele kulkuväylät ja kuluneet puupinnat vahvemalla suopaseoksella, katso kohta *Puun peruskäsittely*.

Jakelija: Sarbon Woodwise oy | p.019 2644 200 | info@osmocolor.com | gammeldags.fi