



Työohje


Puun käsittely Gammeldags puusuovalla

Puusuopa sopii käytettäväksi öljyttyjen ja suopakäsiteltyjen puulattioiden ja huonekalupintojen puhdistukseen sekä Gammeldags Puulipeällä esikäsiteltyjen puupintojen pintakäsittelyyn. Suopakäsittely antaa puupinnalle suojaa perinteisen puunkäsittelyn mukaisesti, pinta saa samalla miellyttävän silkkisen tunnun. Suopaa on saatavana kahdessa sävyssä, värittömänä tai kevyesti valkopigmentoituna. Valkoinen puusuopa sopii erityisesti valkoisella Gammeldags puulipeällä esikäsiteltyjen lattiapintojen pintakäsittelyyn sekä valkoiseksi suopakäsiteltyjen puupintojen puhdistukseen ja hoitoon.

Käyttöolosuhteet: Käsittelyyn vaadittava lattian ja sisäilman lämpötila on 20–25 °C ja suhteellinen ilmankosteus alle 80 %. Alhaisemmassa lämpötilassa kuivumisajat pitenevät huomattavasti. Varmista hyvä ilmanvaihto.



Suopakäsittelyä varten tarvitset:



Muoviämpäri, kuurausharja, lattialiinoja tai moppi, punaisia hankauslevyjä ja hankauslevyn tuki (jatkovarsi) tai lattiakone ja punaisia laikkoja.

Puhdistus ja määräaikaishuolto

Öljy- ja suopakäsiteltyjen lattioiden puhdistus / suopakäsittelyn lattian määräaikaishuolto (suurille alueille suositellaan lattianhoitokonetta):

1. Imuroi / kuivapyyhi lattia huolellisesti.
2. Pyyhi lattia saippualliuokseen kostutetulla nihkeällä mopilla / liinalla. Lattian tulisi olla kuiva n. 1–2 minuutissa.
3. Heti kuivuttuaan lattia on käyttövalmis.
4. Julkisissa tiloissa lattia tulee kuivakiillottaa säännöllisesti lattianhoitokoneella + punaisella laikalla parhaimman kestävyuden saavuttamiseksi.

Pintakäsittely Puusuovalla

1. Varmista, että lattian ja huoneen lämpötila on noin 20 °C. Hio puupinta kunnollisesti niin, että viimeistelyhiontana on karkeus P100. Poista kaikki hiontapöly imuroimalla.
2. Esikäsittele puu valitsemallasi Gammeldags lipeällä (kts. erillinen työohje).
3. Ravista suopapurkkia hyvin (erityisesti pigmenttiä sisältävä purkki) ja sekoita suopaliuos ämpäriin annostusohjeen mukaisesti. Huomaa, että käsittelykertojen määrä / kulutus voi kasvaa riippuen lattian iästä ja huokoisuudesta.
4. Levitä suopaliuos lattialle kuurausharjalla.
5. Anna kuivua n. 1 tunti (riippuen ilmankosteudesta / lämpötilasta) tai kunnes pinta tuntuu kuivalta.
6. Toista kohdat 4–5 yllä 2–3 kertaa tai kunnes lattia ei ime enempää. Pyyhi imeytymätön suopaliuos pois heti viimeisen levityksen jälkeen lattialiinalla.
7. n. 24 t kuluttua kuivakiillota lattia punaisella hankauslevyllä (pienet alueet) tai käytä lattianhoitokonetta ja punaista laikkaa.
8. Kun lattia on kokonaan kuivunut, on se käyttövalmis.

Jakelija: Sarbon Woodwise oy | p.019 2644 200 | info@osmocolour.com | gammeldags.fi